



FICHE TECHNIQUE CHAPE AU QUARTZ

Utilisation – Mise en œuvre :

1. **Chapes :**

Fourniture et mise en œuvre d'une chape au mortier de ciment dosée à raison de 300 kg de ciment PF30 pour 1 m³ de sable 0/4 Moselle, lissage de la surface à la règle.
Confection de chapes talochées épaisseur moyenne 6 cm exclusivement faites en sable de Moselle avec 300 kg de ciment par m³/Lissage mécanique jusqu'à fermeture de toutes pores superficielles
Compactage, égalisation soigneux de la surface (talochage mécanique à l'hélicoptère ou lissage par tirage soigneux à la règle, ajustage autour des siphons, ainsi que toutes fournitures et prestations auxiliaires nécessaires à la parfaite et complète réalisation des travaux suivant les règles de l'art.

2. **Chape lissée :**

Lissage au sable quartz, le mélange sera composé de 1/3 ciment et 2/3 sable de quartz et répandu sur la chape à raison de 3,5 kg/m².