



FICHE TECHNIQUE CHAPE TALOCHEE – Norme EUROPEENNE EN 13318

Norme EUROPEENNE EN 13318 : Matériaux de chape et chapes : Terminologie

Norme EUROPEENNE EN 13813 : Matériaux de chape et chapes : Propriétés et exigences

Marquage de conformité CE – Directive 93/68/EEC

EN 13813 – CT-C25-F4

CRTI-B en vigueur – C.T.G. 25 : Estricharbeiten

Utilisation – Mise en œuvre :

1. Mise en œuvre d'une chape composée d'un mélange : Dosage de 300 kg de ciment PF 30 par m³ et de sable 0/40 de Moselle.
2. Confection de la chape tirée à la règle en parfaite horizontalité jusqu'au niveau fini indiqué par la direction des travaux et incorporation d'un treillis galvanisé ou fibres.
3. Talochage à l'Hélicoptère et lissage manuel à la taloche de la chape.